Korrosionsschutz-Anstrich K 441

Produktbeschreibung

Korrosionsschutz-Anstrich K 441 besteht aus einem Gemisch von Normbitumen und organischen Lösungsmitteln.

Anwendungsgebiete:
Korrosionsschutz-Anstrich K 441 findet Einsatz im Waggon- und Fahrzeugbau, als Korrosionsschutzmittel bei Stahlkonstruktionen im Hoch- und Tiefbau.

Verarbeitung:
Korrosionsschutz-Anstrich K 441 ist kalt streich- und verarbeitbar. Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Bei Verarbeitung für ausreichende Frischluft sorgen. Nachfolgender Anstrich ist nur aufzubringen, wenn der Untergrund vollkommen getrocknet ist.

Keine Verarbeitung bei offener Flamme.

Verarbeitungstemperatur:
Die beste Verarbeitungstemperatur beträgt +10 °C bis +25 °C.
Bei Temperaturen unter +10 °C wird der Anstrich zähflüssig.

Trockenzeit:
Je Anstrich ca. 6 Stunden gut durchtrocknen lassen, hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

Lagerung:
Im original verschlossenen Gebinde 1 Jahr.
Nicht frostempfindlich.

Verbrauch:
Für einen Anstrich ca. 0,3 - 0,4 l/m².

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.

Heveasol Bautenschutz Aldinger GmbH
Ladestr. 11 / Am Bahnhof
04774 Dahlen/ Sa.

Tel. (03 43 61) 5 14 94 und 5 14 95
Fax (03 43 61) 6 39 27
E-Mail: heveasol.Dahlen@t-online.de